



Il materiale WaterClear è indicato per realizzare le parti di prototipo che richiedono una trasparenza completamente neutrale.

Va sempre tenuto in considerazione che questo materiale ha proprietà meccaniche inferiori a quelle del TuskXC2700T.

SCHEDA TECNICA

	Unità di misura	ASTM#	Gamma
Modulo Trazione	Mpa	D638M	2860
Resistenza alla Trazione	Mpa	D638M	55 - 56
Allungamento a Rottura	%	D638M	6 - 9
Modulo a Flessione	Mpa	D790M	2410 - 2570
Resistenza alla Flessione	Mpa	D790M	82 - 85
All' Impatto Izod Intagliato	J/m	D256A	24 - 26
Assorbimento Acqua	%	D570-98	1,1
Tg	°C	E1545-00	42 - 46
Inflessione sotto Carico t°	°C	D648-98c	At 0.46 Mpa: 46 - 47 At 1.82 Mpa: 42 - 43
Colore	■Trasparente ■Chiaro Ottico		
Caratteristiche	■Proprietà meccaniche inferiori rispetto TuskXC2700T		
Applicazioni consigliate	■Prototipi che richiedono trasparenza, completamente neutri		

NB: I valori effettivi possono variare in base alle condizioni di costruzione